



**audiotec
S269**

PU-Folie
schwarz
+Selbstklebe-
Schicht

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämmung – im Maschinen-, und Gerätebau, Klima- und Lüftungsbau

Oberfläche	öl- und wasserabweisend
Dichte	1,20 g / cm ³
Schmelzbereich, Kofler Bank: (Skalpell Methode)	155 – 165 ° C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis ca. + 100 °C
Lieferformen	Rolle 50 mm breit
Stärken	25 – 50 my
Lagerung	Trocken und frostsicher; Bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.