



S 400

Schwerschichtmatte
Ca. 650 kg/m³
schwarz

ANWENDUNGSGEBIET

Zur Luftschalldämpfung und Antidröhn– im Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau, Vibrationsdämmung

Oberfläche	unbeschichtet, glatt
Brandverhalten	US – Norm FMVSS 302 und DIN 75200: $\leq 100\text{mm/min}$
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis ca. 100°C Dauertemperatur
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,035 W/mK
Format	Plattenware: 1500 x 1050 mm
Lieferformen	Wasserstrahl geschnitten, gestanzt Auch in selbstklebender Ausführung erhältlich.
Stärken	Plattendicken: 3, 6 und 10 mm Andere Größen und Dicken nach Absprache.
Lagerung	Unbegrenzt in trocken, geschlossenen Räumen Bei selbstklebender Ausführung soll die Lagerzeit 6 Monate nicht überschreiten.

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.