



S790

PE- Schaum
grau

Rohdichte	30+/-3 kg/m ³	
Unterseite	Stoffimpression	
Brandverhalten	Erfüllt FMVSS 302 ab 8mm Stärke	
Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis ca. + 100°C Dauertemperatur	
Eigenschaften	Wasseraufnahme nach 28 Tagen	<5,0 %
	Wasserdampfdurchlässigkeit	<0,3 %
	Wasserdampfdurchlässigkeit	~5,4 Kg/msPa x10 ⁻¹³

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen, sowie externen und werksinternen Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung für Schäden aus. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.